

## CEM I 52,5 R

Portlandskega cementa s standardno trdnostjo 52,5 MPa v skladu z MSZ EN 197-1 visoko začetno trdnostjo.

### Področje uporab

#### Dobro uporaben za

- za proizvodnjo armiranobetonskih in prednapetih armiranobetonskih elementov,
- za izdelavo sistemov tlakovcev in betonskih ploščic,
- za izdelavo visokotrdnih in visokozmogljivih betonov

Primeren za izdelavo malt, suhih malt, lepil na osnovi cementa in drugih materialov za popravila.

Izdelek je na voljo v razsutem stanju.



# INFORMATIVNI LIST O IZDELKU: CEM I 52,5 R

## Predlagana uporaba za izdelavo betonskih mešanic iz cementa tipa CEM I 52,5 R za gradnjo betonskih konstrukcij

Cement z visoko začetno trdnostjo, končno trdnostjo 52,5 MPa in hitrim vezanjem. Zaradi znatnega razvoja topote se lahko dobro uporablja v zimskih razmerah. Priporočljivo predvsem za izdelavo betonskih mešanic z višjim indeksom trdnosti (C55/67, C70/85).

Za doseganje dobre obdelovalnosti in nizkega razmerja voda/cement je priporočljiva uporaba dodatka za fluidiziranje ali plastificiranje betona. S previdnim nanašanjem in pravilnim zbijanjem lahko ustvarite čudovite površine.

Naknadna obdelava konstrukcije je zelo pomembna in mora biti skrbno načrtovana ob upoštevanju vremenskih razmer in pogojev na lokaciji.

Pakiranje:	v razsutem stanju - v cisterni
Način prevoza:	cesta ali železnica
Skladiščenje:	suhu, v zaprtih silosih, zaščiteno pred vLAGO
Rok uporabnosti:	2 meseca od dobave v suhem stanju, v silosu
Barva v obliku prahu:	siva, možna barvna odstopanja v primerjavi z drugimi vrstami in sortami cementa.
Datum izdaje:	29. 02. 2024.
Velja:	do preklica

Zahtevajte ali upoštevajte naš varnostni list!

## Tehnične lastnosti cementa MSZ EN 197-1 CEM I 52,5 R

Cement CEM I 52.5 R vsebuje potrebno količino klinkerja in dodatnih materialov po standardu MSZ EN 197-1. Vsebuje tudi sadro v potrebnih količinah za uravnavanje časa strjevanja.

Tehnične lastnosti	Tipična vrednost	Standardna zahteva
Začetek časa vezave (minute):	165	≥ 45
2-dnevna tlačna trdnost (Mpa):	36,0	≥ 20,0
28-dnevna tlačna trdnost (Mpa):	63,0	≥ 52,5

Zgornje tehnične lastnosti so bile podane na podlagi rezultatov laboratorija za testiranje kakovosti podjetja Holcim Magyarország Kft. Testi so bili izvedeni po ustreznih in veljavnih standardih MSZ EN 196-1, MSZ EN 196-3 in MSZ EN 196-6. Navedene karakteristične vrednosti so informativne narave, za pomoč prosite našega tehničnega svetovalca.

### Prodaja

**Tamás Hoffmann – Izvršni direktor**  
+36 20 946 6081, [tamas.hoffmann@holcim.com](mailto:tamas.hoffmann@holcim.com)

**Csaba Putler – Direktor prodaje**  
+36 30 970 5149, [csaba.putler@holcim.com](mailto:csaba.putler@holcim.com)

**Enikő Dósai-Molnár – Vodja skupine za logistiko in pomoč uporabnikom**  
+36 30 574 6841, [eniko.dosai@holcim.com](mailto:eniko.dosai@holcim.com)

**Csaba Peresztegi – Regionalni vodja (Zahodna Madžarska)**  
+36 30 351 4285, [csaba.peresztegi@holcim.com](mailto:csaba.peresztegi@holcim.com)

**János Simon – Regionalni vodja (Vzhodna Madžarska)**  
+36 30 376 9762, [janos.simon@holcim.com](mailto:janos.simon@holcim.com)

### Holcim Magyarország Kft.

**Sedež:** 7953 Királyegyháza, Cement utca 1.

**Poslovalnica:** 7682 Bükkösd, hrsz:0169

**Poštni naslov:** Királyegyházi Cementgyár, 7940 Szentlőrinc, Pf 54.

**Telefon:** +36 73 500 900

**Fax:** +36 73 500 958

**Email:** [cementhungary@holcim.com](mailto:cementhungary@holcim.com)

**www.holcim.hu**