

TERMÉK ADATLAP

ECOPlanet CEMENT

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N

Alacsony krómtartalom az 1907/2006/EK rendelet szerint

Kompozit-portlandcement az ÖNORM EN 197-5 szerint

Mannersdorfi Üzem

Az Osztrák Építéstechnikai Intézet (Österreichisches Institut für Bautechnik) tanúsította -

OIB, BTZ-0051 Külső ellenőrzés a VÖZ-ZERT által



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Összetételének köszönhetően különösen fenntartható cement házépítők számára, alkalmas tömör építőelemekhez és vasbetonhoz. Betonozáshoz 10 °C-tól
- Hosszabb megmunkálhatóság, lassabb megszilárdulás
- Megfelelő utógondozást igényel

TULAJDONSÁGOK FOLYAMATBAN LÉVŐ ÖNELLENŐRZÉS SZERINT	IRÁNYÉRTÉKEK	SZABVÁNYKÖVETELMÉNYEK
		ÖNORM EN 197-5
Sűrűség kg/dm ³ -ben	2,95	-
Nyomószilárdság (20 °C hőmérsékleten) MPa (= N/mm ²)		-
1 nap	10	≥ 10
2 nap	19	-
7 nap	-	≥ 42,5 ≤ 62,5
28 nap	49	
Órlési finomság (Blaine-érték) cm ² /g-ban	4.900	-
Megszilárdulás kezdete (20 °C hőmérsékleten) percben	170	≥ 75
Szulfátállóság illetve C3A-mentes	nem	-

Kiszerezés:	zsák (25 kg)
Tárolás:	száraz fa raklapon Fóliázva 4 hónapig tárolható.
Por színe:	világosszürke, színe eltérhet egyéb cementtípusoktól illetve -fajtáktól

Érvényesség kezdete: 2023.04.01.
A biztonsági adatlapot kérje be és vegye figyelembe.

Holcim (Österreich) GmbH
Értékesítési osztály

1020 Bécs, Trabrennstraße 2A
Tel. +43 1 58889-0
E-Mail: marketing.austria@holcim.com

www.holcim.at

